



ArmoPlaster

ШТУКАТУРКА АРМИРОВАННАЯ ЦЕМЕНТНАЯ

- Пластичная растворная смесь
- Хорошее сцепление с различными видами оснований
- Высокая прочность штукатурного покрытия
- Пригодна для внутренних и наружных работ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цементно-известковая штукатурка МАГМА «ArmoPlaster» с армирующими волокнами — смесь сухая, штукатурная, тяжелая, для внутренних и наружных работ, КП III, F50, ГОСТ 33083–2014, на основе портландцемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и комплекса модифицирующих добавок, обеспечивающих оптимальную пластичность и удобообрабатываемость растворной смеси при нанесении и выравнивании с помощью растворного пистолета, либо вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Содержание зерен наибольшей крупности, не более	0,2 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Морозостойкость, не ниже	F 50
Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое толщиной 10 мм	~ 13,8
Класс прочности	КП III
Предел прочности при изгибе	не менее 3 МПа
Адгезия к бетонному основанию	не менее 0,4 МПа

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Смесь поставляется в бумажных мешках. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте, в оригинальной упаковке.

25 кг

СОСТАВ

Цементно-известковая штукатурка на основе портландцемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и комплекса модифицирующих добавок.



ArmoPlaster

ШТУКАТУРКА АРМИРОВАННАЯ
ЦЕМЕНТНАЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применяется для приготовления раствора для выравнивания вертикальных поверхностей без использования армирующей сетки толщиной слоя 5–40 мм, горизонтальных поверхностей без использования армирующей сетки толщиной слоя 5–10 мм. Основанием может служить поверхность из различных материалов: кирпичная кладка, цементно-песчаные и цементно-известковые основания, бетон, газо- и пенобетон и т.п. Приготовленным раствором допускается выравнивать мелкие дефекты оснований глубиной до 60 мм, площадью до 100 см², которые до момента начала штукатурных работ должны набрать необходимую прочность. При выравнивании стен фасада работы производить только выше цокольной части зданий и сооружений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим и прочным, с достаточной несущей способностью, очищенным от масла, остатков клеев, красок и других веществ, способных ослабить прочность сцепления штукатурного слоя с основанием. Очищенную поверхность необходимо обработать грунтовкой и производить работы после полного ее высыхания. Сильно впитывающие, слабые участки основания обрабатывают грунтовкой дважды. Слабо впитывающие влагу основания обработать бетон-контактом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Дает щелочную реакцию. Избегать контакта раствора с открытыми участками тела. Использовать резиновые перчатки. При попадании смеси на слизистую оболочку глаз место контакта промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

РУЧНОЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ путём затворения сухой смеси с чистой водой (температура воды 5–25 °С). Расход воды на 25 кг сухой смеси — 4,7–5,5 л. Передозировка воды не рекомендуется, так как может повлечь снижение прочностных характеристик полученного покрытия и появление трещин. Добавление в сухую смесь других компонентов, кроме воды, не рекомендуется. Перемешивание смеси с водой производится до получения однородной массы по всему объёму замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. После смешивания растворную смесь выдержать в течение 5 минут и вновь перемешать в течение 30 секунд. Полученный раствор должен быть израсходован в течение 120 минут с момента его приготовления.

МАШИННЫЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Для приготовления и нанесения раствора штукатурной станцией нужно подготовить её согласно инструкции по эксплуатации. Подключить воду и электропитание. Расход воды, поступающей в насос, отрегулировать в соответствии с требуемой консистенцией раствора. При использовании штукатурной станции необходимо учитывать, что готовый раствор не должен находиться в смесителе и шлангах в неподвижном состоянии более 60 минут.
